

**FOR
ME**
DESIGN

SKIN

Indoor & Outdoor Aluminum Wall Cladding

CURA E MANUTENZIONE



Alta qualità e bassa manutenzione

Anche se i prodotti ForMe – Skin non richiedono nessuna manutenzione, si consiglia di sottoporre i prodotti ad una pulizia periodica per mantenere il prodotto bello e privo di ogni segno o danneggiamento dovuto all'esposizione ambientale e del tempo.

Rispettando le poche e semplici procedure di pulizia di seguito indicate, è possibile garantire al prodotto una lunga durata in qualsiasi ambiente.



Si raccomanda di proteggere il prodotto dal contatto con agenti chimici acidi, solventi, cementi o vernici che potrebbero danneggiare in modo irreversibile la finitura superficiale.



Si raccomanda di effettuare una pulizia accurata delle superfici esterne utilizzando acqua tiepida e sapone neutro e non aggressivo, con Ph compreso tra 6 e 8.



Non utilizzare attrezzi abrasivi per effettuare la pulizia, possono essere usate spugne morbide o spazzole morbide.



Non utilizzare prodotti detergenti abrasivi, a base di ammoniaca o di cloro (ad esempio candeggina).



Si possono utilizzare tubi da giardino per bagnare e risciacquare le superfici da pulire, negli ambienti costieri, è molto importante risciacquare le superfici abbondantemente, per rimuovere eventuali residui di salsedine che si possono depositare sulle superfici.



La pulizia può essere effettuata anche con apparecchi a vapore, purché utilizzati ad almeno 40 cm di distanza dal serramento e in condizioni climatiche miti.



Effettuare la pulizia iniziando dalla parte superiore dell'installazione e procedere verso il basso, facendo attenzione a rimuovere, mediante l'uso di spugne o spazzole morbide le impurità e lo sporco. Non effettuare la pulizia delle superfici quando il prodotto è direttamente esposto ai raggi solari e le superfici sono surriscaldate.

*****IMPORTANTE*****

Frequenza della pulizia

La frequenza delle operazioni di pulizia dipende dal livello di corrosività dell'ambiente in cui viene installato il prodotto.

Classificazione della corrosività ambientale (UNI EN ISO 9223)

Category	Livello di corrosività	Frequenza di pulizia
C1 & C2	Molto bassa	Ogni 12 mesi
C2	Bassa	Ogni 12 mesi
C3	Media	Ogni 6 mesi
C4	Alta	Ogni 6 mesi
C5	Molto alta	Ogni 3 mesi
CX	Estrema	Ogni 3 mesi

